


| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Denominazione | FRASSINO EUROPEO | 1.118 |
| Denominazione botanica | FRAXINUS EXCELSIOR L. | |
| Denominazioni internazionali | INGLESE: EUROPEAN ASH FRANCESE: FRENE COMMUN TEDESCA: ESCHE | |



| | |
|--|---|
| Area geografica di vegetazione | Europa |
| Tessitura | Media |
| Fibratura | Diritta |
| Massa volumica al 12% di umidità | 520 – 870 kg/m ³ |
| Ritiro | Elevato |
| Ritiro specifico | 0,30 |
| Stabilità dimensionale | *** Media |
| Durezza alla penetrazione Brinell | *** Media |
| Durabilità (resistenza all'attacco di funghi e insetti) | Media |
| Ossidazione | Media |
| Verniciatura | Buoni risultati, elevato consumo di fondo |
| Altre notizie | Può presentare un colore da avorio a rosato |